










# SZÍNKEVERÉSI TÁBLÁZAT IVORY RESIN SZÍNEZÉSÉHEZ

A táblázatban 10 ml elefántcsont gyanta színezéséhez szükséges alkoholos színezék oldat cseppszámát adtuk meg, melyet a két komponens összekeverése előtt kell 5 ml A komponenshez adagolni. A színezék oldat hozzáadásától a gyanta száradási ideje megnő.

## SZÍNEZÉK OLDAT

GYANTA SZÍNE	 citroms.	 mézsárga	 narancs	 bordó	 piros	 magenta	 coralkék	 kék	 fekete
citromsárga	●●●●●								
napsárga		●●●●●							
narancs			●●●●						
sötét pink				●●●●					
piros					●●●●				
magenta						●●●●			
türkizkék							●●●●		
türkizzöld								●●●●	
antracit									●●●●
karamell	●●●●				●				
sötét rózsaszín	●					●●●●			
almazöld	●●●●							●	
mentakék							●●●●●		●
zöld	●●●●						●		
mokka			●●●●				●		
tövis		●●●●							●●
khaki	●●●●								●●
padlizsán					●●●●			●	
püspöklila				●●●●					●●
mályva						●●●●	●		
borvörös		●●			●●●				
téglapiros			●●●●			●			
vörösagyag			●	●●●●					



**Figyelem:** az elefántcsont gyanta bézs alapszíne miatt a kevert színek eltérnek az általánosan várt szintől! 10 ml gyanta-elegyhez maximum 8 csepp színezék oldatot adjunk!

A pontos adagolhatóság érdekében ne vágjuk le a kupak végét, hanem csak szűrjük ki. Az alkoholos oldat túladagolása nem eredményez jelentős színváltozást, viszont megakadályozza a gyanta megszilárdulását.